

MULTI BAND

POSEBEN TRAK S POVEČANIM OPRIJEMOM, TUDI ZA PODOMETNO VGRADNJO

POVEČAN OPRIJEM

Zaradi izjemnega oprijema je idealna za uporabo na večini površin, tudi pri nizkih temperaturah.

PRIMERNO ZA PODOMETNO VGRADNJO

Tehnična tkanina, ki je kot nalašč za naknadno ometavanje saj omogoča odlične estetske rezultate zahvaljujoč možnosti zakritja traku pod obloge in omet.

0

DIN 4108-7



CAN BE
PLASTERED



HIGH
STABILITY

SESTAVA

- 1 podlaga: dvoslojna paroprepustna membrana iz PP
- 2 lepilo: akrilna disperzija brez topil
- 3 ločevalni sloj: silikonski papir



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Debelina	-	0,6 mm	24 mil
Natezna trdnost	EN ISO 29864	44,0 N/10 mm	25.1 lbf/in
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 90° po 10 minutah	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 180° po 10 minutah	EN 29862	9,0 N/10 mm	5.1 lbf/in
Moč oprijemanja (povprečna) na membrani iz PP po 24 urah ⁽¹⁾	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	1.7 lbf/in
Moč oprijemanja strižne trdnosti spoj na membrani iz PP po 24 urah ⁽¹⁾	EN 12317-2	150,0 N/50 mm	17.1 lbf/in
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US Perm
Temperatura za vgradnjo ⁽³⁾	-	> -10 °C	> +14 °F
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatura skladiščenja ⁽³⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Prisotna topila	-	ne	-

⁽¹⁾Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Na suhi podlagi in pri temperaturi nad 0 °C. Zagotoviti je treba, da na površini ni kondenzacije ali zmrzali.

⁽⁴⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev.

♻ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
MULTI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

PODROČJA UPORABE



POVEZANI IZDELKI



PRIMER SPRAY
str. 112




PLASTER BAND IN
str. 90



PLASTER BAND OUT
str. 90



PLASTER BAND LITE
str. 98



UNIVERZALEN

Odličen za tesnjenje prekrivanja membran tako z zunanje kot notranje strani. Zahvaljujoč črni netkani tkanini ni viden za prekinjenimi strešnimi oblogami.

VAREN

Zahvaljujoč svoji posebni sestavi preprečuje ne-nadzorovano prehajanje zraka in vedno zagotavlja brezhibno zaščito pred zrakom in vetrom.