

# MULTI BAND UV

## UV-BESTÄNDIGES SPEZIALBAND MIT HOHER HAFTUNG

### MULTIFUNKTIONAL UND WEICH

Extreme Formbarkeit und perfekte Haftung an den schwierigsten Bauteilanschlüssen, die mühelos abgedichtet werden, als würde es sich um Stoff handeln.

Einfache Anwendung bei unterschiedlichsten klimatischen und baulichen Bedingungen. Es bietet Abdichtung bei jedem äußeren und inneren Element, bei heißem und kaltem Klima und auf sowohl matten als auch transparenten Gebäudehüllen. Es erfüllt die Anforderungen an die Abdichtung und den Brandschutz von Fassaden.

### MONOLITHISCH UND FEUERBESTÄNDIG

Das Brandverhalten B-s1,d0 und die Flammhemmung gemäß EN 13501-1 machen es zu einem der leistungsstärksten Bänder des Marktes.

Aufgrund der monolithischen Struktur gewährleistet es eine ausgezeichnete Festigkeit gegenüber atmosphärischen und chemischen Einflüssen.

### DAUERHAFTE UV-BESTÄNDIGKEIT

Im Außenbereich angewendet, bietet es dauerhafte Stabilität und UV-Beständigkeit. Bei der Kombination mit monolithischen Bahnen der Familie TRASPIR EVO UV liefert das Produkt ein optimales ästhetisches Ergebnis an der Fassade.

## ZUSAMMENSETZUNG

- 1 **Trägermaterial:** monolithische und dreischichtige Bahn mit hoher UV-Beständigkeit
- 2 **Klebstoff:** lösungsmittelfreie Acryldispersion
- 3 **Trennschicht:** PP-Folie

## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| ART.-NR.   | B    | L   | B    | L    |  |
|------------|------|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            | [mm] | [m] | [in] | [ft] |                                                                                       |
| MULTIUV60  | 60   | 25  | 2,4  | 82   | 10                                                                                    |
| MULTIUV360 | 360  | 50  | 14,2 | 164  | 1                                                                                     |



### ZWECKMÄSSIGKEIT UND VIELSEITIGKEIT

Die beiden verfügbaren Ausführungen, Band und Streifen, ermöglichen eine schnelle und einfache Verlegung bei maximaler Abdichtung.

## TECHNISCHE DATEN

| Eigenschaften                                                                                                                | Norm       | Wert                 | USC units    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|
| Stärke                                                                                                                       | EN 1849-2  | 0,7 mm               | 28 mil       |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)                                                                                         | EN 1849-2  | 0,2 m                | 17,5 US Perm |
| Wasserundurchlässigkeit                                                                                                      | EN 1928    | konform              | -            |
| Höchstzugkraft MD/CD(*)                                                                                                      | EN 12311-1 | 150/110 N/50 mm      | 17/13 lb/in  |
| Dehnung MD/CD(*)                                                                                                             | EN 12311-1 | 90/90 %              | -            |
| Exposition gegenüber Witterungseinflüssen ohne Endbeschichtung                                                               | -          | 12 Monate            | -            |
| UV-Beständigkeit bei Verbindungen mit einer Breite von bis zu 30 mm, die maximal 20% der Oberfläche freilegen <sup>(1)</sup> | -          | dauerhaft            | -            |
| Brandverhalten(*)                                                                                                            | EN 13501-1 | BRANDSCHUTZ, B-s1,d0 | -            |
| Temperaturbeständigkeit                                                                                                      | -          | -30/+120 °C          | -22/248 °F   |
| Verarbeitungstemperatur                                                                                                      | -          | +5/+30 °C            | 41/95 °F     |
| Lagertemperatur <sup>(2)</sup>                                                                                               | -          | +5/+35 °C            | 41/77 °F     |
| Lösungsmittel                                                                                                                | -          | nein                 | -            |

(\*)Eigenschaften Bahn-Trägermaterial.

<sup>(1)</sup>Die Bahn ist nicht geeignet, stehendes Wasser über lange Zeit aufzuhalten.

<sup>(2)</sup>Das Produkt höchstens 12 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

## TRASPIR EVO UV ADHESIVE

SELBSTKLEBENDE DIFFUSIONSOFFENE UND UV-BESTÄNDIGE  
MONOLITHISCHE BAHN



- SELBSTKLEBEND UND MONOLITHISCH
- Feuerbeständig, schützt das Gebäude
- Dauerhafte UV-Beständigkeit
- Wasserundurchlässig, dampfdurchlässig

| ART.-NR. | H<br>[m] | L<br>[m] | A<br>[m²] | H<br>[ft] | L<br>[ft] | A<br>[ft²] |  |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TUVA     | 1,45     | 50       | 72,5      | 4' 9 1/8" | 164       | 780        | 16                                                                                   |

Weitere Informationen sind im Katalog „BÄNDER, BAHNEN, DICHUNGSMITTEL UND BRANDSCHUTZ“ enthalten, den Sie im Abschnitt "Kataloge" auf der Website [www.rothoblaas.de](http://www.rothoblaas.de) finden.



## VERPUTZBAR

Das Gewebe des Bandes kann dank der Oberfläche aus Vliesstoff sowohl für Außen- als auch für Innenanwendungen verputzt werden.