

MULTI BAND UV

SPECIÁLNÍ PÁSKA S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ ODOLNÁ PROTI UV ZÁŘENÍ

MULTIFUNKČNÍ A MĚKKÁ

Extrémně poddajná, dokonale přilne k těžko přístupným místům a utěsní je stejně snadno jako tkanina.

Snadno se aplikuje, používá se ve velmi rozličných podmínkách, a to jak z hlediska klimatu, tak i způsobu konstrukce. Utěsňuje všechny vnější i vnitřní prvky, v horkém i chladném prostředí, na průhledných i neprůhledných pláštích. Doplňuje požadavky na utěsnění a požární ochranu fasád.

MONOLITICKÁ A POŽÁRNĚ ODOLNÁ

Reakce na oheň B-s1,d0 a schopnost zpomalit hoření podle normy EN 13501-1 z ní činí jednu z nejlepších pásek na trhu.

Díky své monolitické struktuře poskytuje vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům a chemikáliím na stavebních prvcích, na které je aplikována.

UV STABILNÍ

Při aplikaci ve venkovním prostředí je trvale stabilní a odolná vůči UV záření. Nejlepšího estetického výsledku na fasádě je dosaženo v kombinaci s monolitickými membránami z řady TRASPIR EVO UV.



SLOŽENÍ

- 1 podklad: třívrstvá monolitická membrána s vysokou odolností proti UV záření
- 2 lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel
- 3 separační vrstva: fólie z PP

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
MULTIUV60	60	25	2,4	82	10
MULTIUV360	360	50	14,2	164	1



PRAKTIČNOST A VŠESTRANNOST

Dvě dostupné verze, páska a proužek, umožňují rychlé a snadné pokládání s maximálním zajištěním utěsnění.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Tloušťka	EN 1849-2	0,7 mm	28 mil
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1849-2	0,2 m	17.5 US Perm
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	vyhovující	-
Pevnost v tahu MD/CD(*)	EN 12311-1	150/110 N/50 mm	17/13 lb/in
Prodloužení MD/CD(*)	EN 12311-1	90/90 %	-
Expozice povětrnostním vlivům bez konečné povrchové úpravy	-	12 měsíců	-
UV stabilita se spojí s šířkou do 30 mm a s odkrytím maximálně 20 % povrchu ⁽¹⁾	-	trvalá	-
Reakce na oheň(*)	EN 13501-1	B-s1,d0	-
Teplotní odolnost	-	-30/+120 °C	-22/248 °F
Teplota aplikace	-	+5/+30 °C	41/95 °F
Skladovací teplota ⁽²⁾	-	+5/+35 °C	41/77 °F
S rozpouštědly	-	ne	-

(*)Vlastnosti membrány.

⁽¹⁾Membrána není vhodná k tomu, aby dlouhodobě snášela stojatou vodu.

⁽²⁾Skládajte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců.

TRASPIR EVO UV ADHESIVE

MONOLITICKÁ SAMOLEPICÍ PRODYŠNÁ FÓLIE ODOLNÁ VŮČI UV ZÁŘENÍ



- Samolepicí a monolitická
- Odolná proti požáru, chrání budovu
- UV stabilní
- Vodotěsná, propustná pro páry

KÓD	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TUVA	1,45	50	72,5	4' 9 1/8"	164	780	16

Další informace naleznete v katalogu „PÁSKY, MEMBRÁNY, TĚSNICÍ MATERIÁLY A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA“, navštivte sekci „Katalogy“ na www.rothoblaas.com.



OMÍTATELNÁ

Páskovou tkaninu lze díky netkanému hornímu povrchu omítat jak v exteriéru tak i interiéru.