


# TRASPIR EVO 160

## MONOLITHISCHE DIFFUSIONSOFFENE BAHN



### MONOLITHISCH


Der monolithische Aufbau der Bahn garantiert eine exzellente Haltbarkeit dank der verwendeten speziellen Polymere.

### BRANDVERHALTEN B-s1,d2

Bahn mit überdurchschnittlichem Brandverhalten für maximale Zuverlässigkeit und Sicherheit.


### HOHE UV-BESTÄNDIGKEIT

Test für die künstliche Alterung, der eine Exposition gegenüber UV-Licht für 1000 Stunden vorsieht, bestanden.



## ZUSAMMENSETZUNG

- ① obere Schicht: Vliesstoff aus PP
- ② Zwischenschicht: diffusionsoffene monolithische Folie
- ③ untere Schicht: Vliesstoff aus PP



## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Tape	H [m]	L [m]	A [m <sup>2</sup> ]	H [ft]	L [ft]	A [ft <sup>2</sup> ]	
TEVO160	TRASPIR EVO 160	-	1,5	50	75	5	164	807	30
TTTEVO160	TRASPIR EVO 160 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	30
TEVO16030	TRASPIR EVO 160 3,0 m	-	3	50	150	10	164	1615	30



### SICHERE ABDICHTUNG

Die TT-Ausführung bietet eine schnelle Verlegung und professionelle Abdichtung dank des integrierten Doppel-Tapes, das gemäß ASTM E331 getestet wurde, um die Wirksamkeit des Produkts bei einem Wasserstrahl von 75 Pa und 300 Pa zu überprüfen.

### SCHLAGREGEN

Hohe Beständigkeit gegen Schlagregen bei vorübergehender Witterungseinwirkung auf der Baustelle.

## TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC units
Flächenbezogene Masse	EN 1849-2	160 g/m <sup>2</sup>	0.52 oz/ft <sup>2</sup>
Stärke	EN 1849-2	0,5 mm	20 mil
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)	EN 1931	0,1 m	34 US Perm
Höchstzugkraft MD/CD	EN 12311-1	280/220 N/50 mm	32/25 lbf/in
Dehnung MD/CD	EN 12311-1	50/60 %	-
Nagelreifestigkeit MD/CD	EN 12310-1	180/200 N	40/45 lbf
Wasserundurchlssigkeit	EN 1928	Klasse W1	-
Nach knstlicher Alterung:			
- Wasserundurchlssigkeit bei 100 °C	EN 1297/EN 1928	Klasse W1	-
- Hchstzugkraft MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	260/200 N/50 mm	30/23 lbf/in
- Dehnung	EN 1297/EN 12311-1	40/50 %	-
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse B-s1, d2	-
Widerstand gegen Luftdurchgang	EN 12114	< 0,02 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h50Pa)	< 0.001 cfm/ft <sup>2</sup> at 50Pa
Kaltbiegeverhalten	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Temperaturbestndigkeit	-	-40/100 °C	-40/212 °F
UV-Bestndigkeit <sup>(1)</sup>	EN 13859-1/2	1000 Stunden (8 Monate)	-
Wrmeleitfhigkeit (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h-ft·°F
Spezifische Wrmekapazitt	-	1800 J/(kg·K)	-
Dichte	-	ca. 370 kg/m <sup>3</sup>	ca. 0.21 oz/in <sup>3</sup>
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ)	-	ca. 160	ca. 0.5 MNs/g
Verbundfestigkeit	EN 12317-2	> 200 N/50 mm	> 23 lbf/in
VOC	-	nicht relevant	-
Wassersule	ISO 811	> 500 cm	> 197 in
Widerstand gegen Schlagregen	TU Berlin	bestanden	-

<sup>(1)</sup>Die Daten der Alterungstests im Labor knnen weder die unvorhersehbare Zersetzung des Produkts noch die Belastungen, denen es whrend seiner Nutzungsdauer ausgesetzt ist, bercksichtigen. Um den einwandfreien Zustand zu gewhrleisten, sollte die Exposition gegenber Witterungseinflssen auf der Baustelle vorsichtshalber auf maximal 8 Wochen begrenzt werden. Gem DTU 31.2 P1-2 (Frankreich) erlauben 1000 Stunden UV-Alterung eine maximale Exposition von 3 Monaten whrend der Bauphase.

 Einstufung von Abfllen (2014/955/EU): 17 02 03.

Eigenschaften USA und CA	Standard	value
Wasserdampfdiffusionswiderstand (dry cup)	ASTM E96/ E96M CAN2-51.32-M77	12,3 US Perm 702 ng/(s·m <sup>2</sup> ·Pa)
Durchdringfestigkeit gegenber Wasser bei 300 Pa auf Wand	ASTM E331	konform
Luftdichtheit	ASTM E2178	konform
Luftdichtheit (vor und nach Alterung)	CAN/ULC-S741	konform
Sheathing, Membrane, Breather Type	CAN2-51.32-M77	konform
Pliability	CAN2-51.32-M77	passed
Total heat release rate	ASTM 1354	5.4 MJ/m <sup>2</sup>
Surface burning characteristics	ASTM E84	Klasse 1 oder Klasse A
Flame spread index (FSI)	ASTM E84	0
Smoke Developed Index (SDI)	ASTM E84	30
Evaluation of fire propagation	NFPA 285	approved

Eigenschaften AUS und NZ	Standard	value
Durchdringfestigkeit gegenber Wasser	AS/NZ 4201.4	Water barrier
Flamability index	AS 1530.2	< 5 <sup>(2)</sup>
Duty classification	AS/NZS 4200.1	Light wall
Hchstzugkraft MD/CD	AS 1301.448s	4,3/3,6 kN/m
Edge tearing resistance MD/CD	AS/NZS 4200.0	221/181 N
Burst strength	AS 2001.2.19/AS/NZS 4200.1	357 N
Dimensionsstabilitt	AS/NZS 4201.3	<0.5%

<sup>(2)</sup>This product is suitable for use in BAL regions 12.5 to 40 in accordance with AS 3959. Wherever non-combustible material is required by the NCC it should be noted that this product is less than 1mm thick and has a flammability index of less than 5.

## KNSTLICHE ALTERUNG UND WASSERUNDURCHLSSIGKEIT

Im Rahmen des MEZeroE-Projekts wurde das System TRASPIR EVO 160 + SMART BAND knstlicher Alterung durch UV- und Wrmeeinwirkung unterzogen.

TRASPIR EVO 160 wurde gem ASTM E331 mit einem Wasserstrahl bei 75 Pa und 300 Pa getestet.

 DURABILITY	Alterungsart:	<b>5000 Stunden UV bei 50 °C</b>
		<b>+ 90 Tagen bei 70 °C</b>

WASSERSTRAHL- DRUCK	ERGEBNIS	ANMERKUNGEN UND KOMMENTARE
 <b>300 Pa</b>	bestanden	<b>keine Einsickerung</b>